

OUTDOOR SYSTEM

9308

UNIBETON 8 MM



ZA SREDNJE ZAHTJEVNE BETONSKE RADOVE. JEDNOSTAVAN ZA KORIŠTENJE.

2u1: Beton + estrih

Može se zagladiti, čime se postiže ravna, glatka površina.

Zahvaljujući finoj mrežastoj strukturi i vlažnoj teksturi tla, može se lako ugraditi i ukloniti.

Njegova ravna, čvrsta površina bez prašine može se izravno prekriti.



Vani: Pod + zid
Unutarnji: Pod + zid
Za ručnu obradu

Područje primjene

Betoniranje nenosivih konstrukcija.
Betoniranje unutar zgrada, npr. punjenje šupljina. Idealan za učvršćivanje obruba u vrtu.

VREMENSKI UVJETI



Temperatura (min.)
5 °C

Temperatura °C (max.)
25 °C

Vremenski uvjeti tijekom obrade

Niske temperature loše utječu na sazrijevanje i produljuju stvrdnjavanje materijala. Tijekom obrade treba izbjegavati izravne negativne učinke smrzavanja, visoke vrućine, vlage te kiše. Izravno zagrijavanje materijala je zabranjeno!

OBRADA

Zahtjevi za podlogu

Podloga mora biti dovoljno čvrsta, suha, čista, bez prašine i prljavštine i nesmrznuta. Podaci, preporuke i upute za uporabu navedeni u tehničkom listu vrijede samo pod navedenim uvjetima. Ako su radni uvjeti drugačiji ili se materijal koristi u području koje nije navedeno, potrebno je prije primjene izvršiti ispitivanja i/ili zatražiti stručno mišljenje.

Priprema podloge

Prije nanošenja materijala površinu je potrebno prethodno obraditi vezivnim mostom Cemix Kontakt ZE.

Miješanje

Suhu smjesu usipati u potrebnu količinu vode i lagano miješajte mješačem. Koristite vodu za piće ili vodu koja je u skladu s EN 1008 za miješanje smjese. Nastavite miješati dok materijal ne bude homogen i bez grudica.

Potražnja za vodom



Količina	Litra_min.	Litre - preporučeno	Litra_max.
25 kg	l	2,25 l	l

Miješanje



Vrijeme miješanja
5 min

Debljina sloja



Maksimalna debljina sloja u mm	100 mm
Minimalna debljina sloja u mm	50 mm

Potrošnja



Potrošnja materijala min.
2

Potrošnja materijala u mjernim jedinicama
kg/m²/mm

Vrijeme obrade (u kanti)



2 h

Prohodnost nakon (sati)



24 h

Postupak nakon nanošenja

Nakon nanošenja, izbjegavajte izravno izlaganje sunčevoj svjetlosti, smrzavanju, visokim temperaturama i vlazi te kiši 24 sata. Površina bi trebala biti prohodna nakon otprilike 24 sata od nanošenja.

Alat i upute za čišćenje

Alat isprati vodom odmah nakon završetka rada. Osušene ostatke očistiti mehanički.

TEHNIČKI PARAMETRI

Glavno vezivo	Sivi cement
Stupanj zapaljivosti	A1
Maksimalna veličina zrna	8mm
Puno opterećenje nakon	7 d
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana u N/mm ²	20 N/mm ²
Oslobađanje korozivnih tvari	CT

VARIJANTE



Za distribuciju u

HR/SL

Neto težina

25 kg

Usluga

Molimo zatražite konzultacije i servis u slučaju nejasnoća u vezi sa zahtjevima podloge, obradom, pripremom podloge, konstrukcijskim osobitostima ili nestandardnim primjenama.

Testovi prianjanja podloge, uzorkovanje zidova i procjena sadržaja vlage i slanosti dostupni su od strane naših tehničkih savjetnika.

Najam i servis strojeva za obradu suhe žbuke, žbuke, transportnih sustava na upit.

Propis o zbrinjavanju

Neutrošeni materijal ne bacati u odvod.

Pustiti neutrošeni materijal da se stvrdne (posuši).

Zatim odložite kao građevinski otpad u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

Zbrinjavanje ambalaže

Onečišćenu ambalažu odložiti kao opasni otpad (vidi sigurnosno-tehnički list). Samo potpuno ispraznjena i čista ambalaža može se dati na recikliranje. Ne smije se odlagati s komunalnim otpadom. Odložite ambalažu u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

Kvaliteta

Kvaliteta proizvoda stalno se prati u laboratorijima proizvođača.

Pravna napomena

Budući da uporaba i obrada proizvoda nije podložna izravnom utjecaju proizvođača, proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili obradom proizvoda. Ako ste u nedoumici u pogledu uporabe ili obrade proizvoda, preporučamo da se obratite našim prodajnim i tehničkim predstavnicima. Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkog lista ako je potrebno ažurirati ga. Izdavanjem novog podatkovnog lista poništava se i zamjenjuje prethodni. Trenutna verzija podatkovnih tablica, informacije o proizvodima i uslugama kao i opći uvjeti i odredbe proizvođača dostupni su na www.cemix.hr.