**INDOOR** WALL SYSTEM

# 4242

## INSTALLGIPS

# ZA PRIČVRŠĆIVANJE SVIH VRSTA INSTALACIJA, PROFILA I ISPUNJAVANJE INSTALACIJSKIH KANALA




## Električarski gips

Gotov za upotrebu
Brzo stvrdnjavajući
Visoke stabilnosti
Bez skupljanja i pukotina
Visoke čvrstoće
U skladu s EN 13279–1

**Područje primjene**

Za pričvršćivanje elektroinstalacijskih cijevi, vodova, utičnica i raznih kućišta kod elektroinstalacijskih radova, za ispunjavanje instalacijskih kanala, dubljih pukotina, fuga, rupa i udubljenja na unutrašnjim zidnim i stropnim površinama

## VREMENSKI UVJETI




**Temperatura (min.)**
5 °C

**Temperatura °C (max.)**
25 °C

**Vremenski uvjeti tijekom obrade**

Miješanje i ugradnja mogući su samo u odgovarajućim vremenskim uvjetima, preporučena temperatura materijala, zraka i podloge treba biti između +5°C i +25°C.

## OBRADA

**Zahtjevi za podlogu**

Fine i grube žbuke, neožbukane betonske površine, neožbukane površine od opeke i porastog betona i druge površine.

**Priprema podloge**

S podloge odstraniti nečistoću i prljavštinu. Po potrebi podlogu prethodno navlažiti.

**Miješanje**

Suhi mort polagano usipati u posudu s čistom vodom, nakon kraćeg močenja masu miješati ručnim mješačem pod malim brojem okretaja do postizanja jednolične homogene mase bez grudica. Pripremiti količinu materijala koju je moguće ugraditi u vremenu obrade.
Količina vode za miješanje: cca. 0,7 lit vode za 1 kg suhog morta.
Potrošnja: prema potrebi.
Vrijeme primjene: cca. 6 min.
Uvjeti za primjenu: temperature podloge, materijala i zraka moraju biti između +5°C i +25°C.
Skladištenje, rok trajanja: na suhom mjestu u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci od datuma proizvodnje.

**Upute za obradu**

Nanosi se ručno.
Temperatura podloge, materijala i zraka mora biti između +5°C i +25°C.
Alat: zidarska žlica, gladilica, ribalica.

**Vrijeme obrade (u kanti)**




6 min

**Postupak nakon nanošenja**

Tijekom procesa vezanja materijal ne smije biti izložen smrzavanju!

**Alat i upute za čišćenje**

Alat isprati vodom odmah nakon završetka rada. Osušene ostatke očistiti mehanički.

## TEHNIČKI PARAMETRI

| | |
|---|---|
| Glavno vezivo | Gips |
| Stupanj zapaljivosti | A1 |

## VARIJANTE






| | | |
|---|---|---|
| **Za distribuciju u** | HR | HR/SL |
| **Neto težina** | 20 kg | 4 kg |
| **Vrsta pakiranja** | Vreća | Vreća |
| **Vrsta ambalaže** | Papir | |
| **Količina po paleti** | 48 | |

| **Vrsta pakiranja** | **Vrsta ambalaže** | **Uvjeti skladištenja** |
|---|---|---|
| Vreća | Papir | |
| Vreća | | |

**Usluga**

Molimo zatražite konzultacije i servis u slučaju nejasnoća u vezi sa zahtjevima podloge, obradom, pripremom podloge, konstrukcijskim osobitostima ili nestandardnim primjenama.
Testovi prianjanja podloge, uzorkovanje zidova i procjena sadržaja vlage i slanosti dostupni su od strane naših tehničkih savjetnika.
Najam i servis strojeva za obradu suhe žbuke, žbuke, transportnih sustava na upit.

**Propis o zbrinjavanju**

Neutrošeni materijal ne bacati u odvod.
Neiskorišteni materijal ostaviti da se stvrdne (osuši).
Zatim odložite kao građevinski otpad u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

**Zbrinjavanje ambalaže**

Onečišćenu ambalažu odložiti kao opasni otpad (vidi sigurnosno-tehnički list). Samo potpuno ispražnjena i čista ambalaža može se reciklirati. Ne smije se odlagati s komunalnim otpadom.
Odložite ambalažu u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

**Kvaliteta**

Kvaliteta proizvoda stalno se prati u laboratorijima proizvođača.

## Pravna napomena

Budući da uporaba i obrada proizvoda nije podložna izravnom utjecaju proizvođača, proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili obradom proizvoda. Ako ste u nedoumici u pogledu uporabe ili obrade proizvoda, preporučamo da se obratite našim prodajnim i tehničkim predstavnicima. Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkog lista ako je potrebno ažurirati ga. Izdavanjem novog podatkovnog lista poništava se i zamjenjuje prethodni. Trenutna verzija podatkovnih tablica, informacije o proizvodima i uslugama kao i opći uvjeti i odredbe proizvođača dostupni su na www.cemix.hr.