FLOOR SYSTEM

5283

NIVOSPACHTEL 3–20

ZA BRZO IZRAVNAVANJE PODOVA I ZIDOVA



Brzovezujući mort za izravnavanje

Tiksotropan: masa za izravnavanje podova gdje samonivelirajuće alternative nisu prikladne, npr. stepenice, kosine itd.
Vrlo brzo stvrdnjavanje: prohodna nakon kratkog vremena.
Fina zrnatost: stvara glatku, ravnu, savršeno ravnu površinu.
Prikladne konzistencija: lako se obrađuje.
Ojačana vlaknima: ne skuplja se i ne puca.



Vani: Pod + zid
Unutarnji: Pod + zid
Za ručnu obradu

Područje primjene

Brzovezujući, fino zrnasti reparaturni mort za izravnavanje unutarnjih i vanjskih zidova i podova.
Za stvaranje odvodnih nagiba na balkonima, loggiama i terasama.
Za izravnavanje prije upotrebe hidroizolacije.

EN 13813

CT-C25-F5-

Grijani prostori



Pod+Zid

VREMENSKI UVJETI



Temperatura (min.)
5 °C

Temperatura °C (max.)
25 °C

Vremenski uvjeti tijekom obrade

Izbjegavajte direktnu izloženost suncu, vrućini, vlazi i propuhu. Zaštititi od smrzavanja i kiše. Izravno zagrijavanje površine nije dopušteno. Niske temperature mogu imati negativan učinak na stvrdnjavanje, vrijeme vezivanja materijala se produljuje.

OBRADA

Zahtjevi za podlogu

Podloga mora biti dovoljno čvrsta, srednje upojna, suha, čista, bez prašine i prljavštine i nesmrznuta. Žbuka mora imati klasifikaciju čvrstoće najmanje EN 998–1 CSIII. Podaci, preporuke i upute za uporabu navedeni u tehničkom listu vrijede samo pod navedenim uvjetima. Ako su radni uvjeti drugačiji ili se materijal koristi u području koje nije navedeno, potrebno je prije primjene izvršiti ispitivanja i/ili zatražiti stručno mišljenje.

Priprema podloge

Jako upojne površine potrebno je premazati temeljnim premazom (Grundplus), a slabo upojne površine vezivnim mostom (Kontakt B Plus) prema propisima.

Miješanje

Suhu smjesu uspite u potrebnu količinu vode i lagano miješajte mješačem. Koristite pitku vodu za miješanje smjese. Nastavite miješati dok materijal ne bude homogen i bez grudica. Ostaviti da odstoji pa opet kratko promiješati.

Miješanje



Vrijeme miješanja
5 min

Upute za obradu

Na pripremljenu podlogu nanosi se kontaktni sloj materijala. Zatim se nehrđajućom čeličnom žlicom nanosi potrebna količina morta. Poravnajte letvom ili lopaticom ovisno o veličini površine. Nakon 3 sata moguće je nanijeti još jedan sloj.

Debljina sloja



Maksimalna debljina sloja u mm	20 mm
Minimalna debljina sloja u mm	3 mm

Potrošnja



Potrošnja materijala min.
1.6

Potrošnja materijala max.
1.8

Potrošnja materijala u mjernim jedinicama
kg/m²/mm

Vrijeme obrade (u kanti)



20 min

Prohodnost nakon (sati)



6 h

Postupak nakon nanošenja

Izbjegavajte negativne utjecaje sunca, vrućine i propuha. Zaštititi od smrzavanja i kiše. Izravno zagrijavanje površine je zabranjeno.

Alat i upute za čišćenje

Alat isprati vodom odmah nakon završetka rada. Osušene ostatke očistiti mehanički.

TEHNIČKI PARAMETRI

Glavno vezivo	Sivi cement
Stupanj zapaljivosti	A1
Maksimalna veličina zrna	0,6mm

VARIJANTE





Za distribuciju u	HU/RO/HR	HU/RO/HR
Neto težina	5 kg	25 kg
Vrsta pakiranja	Vreća	Vreća
Vrsta ambalaže	PE	Papir

Vrsta pakiranja	Vrsta ambalaže	Uvjeti skladištenja
Vreća	Papir	
Vreća	PE	

Usluga

Molimo zatražite konzultacije i servis u slučaju nejasnoća u vezi sa zahtjevima podloge, obradom, pripremom podloge, konstrukcijskim osobitostima ili nestandardnim primjenama.
Testovi prianjanja podloge, uzorkovanje zidova i procjena sadržaja vlage i slanosti dostupni su od strane naših tehničkih savjetnika.
Najam i servis strojeva za obradu suhe žbuke, žbuke, transportnih sustava na upit.

Propis o zbrinjavanju

Ne bacati nepotrošene ostatke u odvod.
Neutrošene ostatke pomiješajte s vodom i ostavite da se stvrdnu.
Zatim odložite kao građevinski otpad u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

Zbrinjavanje ambalaže

Onečišćenu ambalažu odložiti kao opasni otpad (vidi sigurnosno-tehnički list). Samo potpuno ispražnjena i čista ambalaža može se reciklirati. Ne smije se odlagati s komunalnim otpadom.
Odložite ambalažu u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

Kvaliteta

Kvaliteta proizvoda stalno se prati u laboratorijima proizvođača.

Opće napomene

U suhu smjesu ne dodavati ništa osim vode.
Spriječiti prodor vlage u podlogu i buduće slojeve.
Pridržavajte se obveznih propisa, radnih postupaka i važećih normi.

Pravna napomena

Budući da uporaba i obrada proizvoda nije podložna izravnom utjecaju proizvođača, proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili obradom proizvoda. Ako ste u nedoumici u pogledu uporabe ili obrade proizvoda, preporučamo da se obratite našim prodajnim i tehničkim predstavnicima. Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkog lista ako je potrebno ažurirati ga. Izdavanjem novog podatkovnog lista poništava se i zamjenjuje prethodni. Trenutna verzija podatkovnih tablica, informacije o proizvodima i uslugama kao i opći uvjeti i odredbe proizvođača dostupni su na www.cemix.hr.