

PRETVARAČ HRĐE



Pretvarač hrđe na disperzijskoj bazi, podoban za okoliš.

Moguće prelakirati.

Nakon 3 sata moguće prelakirati sa svim uobičajenim pokrivačim lakovima.

Moguć je nanos kita za karose-riju.

Nije štetno za okoliš, na disperzijskoj osnovi.

Opis	Boja	Sadržaj ml	br. art.	JP/kom.
Pretvarač hrđe	krem	1.000	893 110	1/12

Svojstva:

Pouzdana zaustavlja proces hrđanja i nudi optimiranu podlogu za daljnje radove bojanja/lakiranja. Pretvarač hrđe prodire u hrđu, reagira s hrđom te željezne okside pretvara u stabilan, nerastvorljivi, plavo-crni, metalno-organ-ski kompleks.

Primjena:

Podloga mora biti čista, suha i nemasna. Labavu hrđu, lak i prljavštinu ukloniti pomoću žičane četke, strugaljke ili slič-nim. Ravnomjerno nanijeti kistom ili valj-kom. Izbjegavati nanošenje previše boje

i stvaranje „curaka“. Prelakirati unutar 48 sati. Pridržavati se vremena reakcije.

Površine koje se ne premazuju potrebno je zaštititi.

Napomena:

Tretirane površine ne ispirite vodom. Odmah isprati pretvarač hrđe s lakiranih površina. Ne primjenjivati na suncu, na vrućim površinama iznad 40°C ni kad postoji opasnost od smrzavanja. Nakon upotrebe, alate s kojima je sredstvo nanošeno isprati vodom.

Dodatni artikli:

**Odstranjivač silikona u spreju
600 ml**

br. art. 893 222600

JP/kom. 6

Ovi navodi su samo preporuke, koje počivaju na našim iskustvima. Nužni su prethodni pokušaji! Pri upotrebi i prelakiravanju je potrebno obratiti pažnju i na tehničke podatke i na podatke proizvođača.